

PRODUKTDATABLAD HEKLA® GRUSGÅNG

Öka grusgångarnas tillgänglighet och komfort för gångtrafikanter, cyklister, barnvagnar och rullatorer genom att blanda in 50 % Hekla® Pimpsten 2-8 i stenmjölet. Hekla® Pimpsten 2-8 ökar ytans genomsläpplighet med upp till 4-5 gånger. På så sätt undviks vattensamlingar och kladdiga ytor. Ytan kräver dessutom mindre skötsel.

- Råvara** 50% Hekla® Pimpsten 2-8 mm, 50% Stenmjöl 0-8 mm
- Användning** En genomsläpplig uppbyggnad är viktig för att vattnet som tränger genom ytan kan fördelas och spridas vidare neråt i bädden. Man grundar med fördel med ett lager grövre material. Bara Mineraler kan antingen leverera en färdig blandning eller ren pimpsten för egen blandning på plats. Materialet packas till en fast yta med padda. Packningsgrad upp till 30%. Materialet packas bäst om det är fuktigt vid packning.
- Tillverkning** Råvarorna blandas till en homogen blandning. Inblandningen av pimpsten utgör ca 50 volymprocent.
- Emballage** Löst i bulk eller i big bag (0,9m³/ ca 1 ton)

Fysikaliska egenskaper

Bulkdensitet - fuktig	ca 1050 kg/m ³
------------------------------	---------------------------

