

PRODUKTDATABLAD

HEKLA® GRUSGÅNG

Hekla Grusgång ökar grusytans genomsläpplighet med upp till fyra–fem gånger, vilket gör att regnvatten snabbt infiltreras istället för att bilda pölar och svårframkomliga partier. Resultatet blir stabila, torra och kladdfria grusytor som kräver mindre skötsel. Ytan behåller både funktion och utseende, även under perioder med mycket nederbörd. Detta ökar tillgänglighet och komfort för såväl fotgängare och cyklister, som för personer med barnvagnar och rullatorer.

Råvara	50% Hekla® Pimpsten 2-8 mm, 50% Stenmjöl 0-8 mm
Användning	En genomsläpplig uppbyggnad är viktig för att vattnet som tränger genom ytan kan fördelas och spridas vidare neråt i bädden. Man grundar med fördel med ett lager grövre material. Materialet packas till en fast yta med padda. Packningsgrad upp till 30%. Materialet packas bäst om det är fuktigt vid packning.
Tillverkning	Råvarorna blandas till en homogen blandning. Inblandningen av pimpsten utgör ca 50 volymprocent.
Emballage	Löst i bulk eller i big bag (0,9m ³ / ca 1 ton)

Fysikaliska egenskaper

Bulkdensitet - fuktig	ca 1050 kg/m ³
------------------------------	---------------------------

