

PRODUKTDATABLAD

BARA LERA 2-6

Bara lera 2-6 används som tillsats i torv- och kokosbaserade odlingssubstrat och i odlingsjordar för träd/buskar för att höja lermineral innehållet. Leran har hög kat- och anjonkapacitet och fungerar som näringsbuffert för växtnäringsämnen i odlingssubstrat. Det påskyndar vattenupptagningen och spridning av vatten i substratet. Dessutom gör det att återfuktning, spridning och fördelning av vatten i torvsubstratet underlättas. Bara lera 2-6 påskyndar och ökar mikrolivet i substratet. Leran rekommenderas för substrat till mindre odlingskrukor och pluggar. Större mängder Bara lera 2-6 kan användas för klistring av torv-/kokossubstrat. Bara Lera 2-6 består av högkvalitativ skånsk Platålera. Platåleran är bildad under senaste istiden i Sverige och är alltså geologiskt en ung lera. Leran är därmed fri från föroreningar såsom tungmetaller, natrium, klorid och dioxiner. Bara lera bryts lokalt med minsta möjliga miljöpåverkan och koldioxid utsläpp. Bara Lera 2-6 uppfyller nationella miljömål och är godkänd för användning enligt EU's regler för ekologisk produktion.

Råvara	Lergranulat 2-6. Skånsk platålera, RHP- certifierad
Användning	Rekommenderas för substrat till stora odlingskrukor och till substrat med grövre siktning av torv- eller kokosfiber
Dosering	30-50 kg Bara Lera 2-6 per m ³ .
Tillverkning	Bara Lera tillverkas av Bara Mineraler AB. Leran krossas, värmebehandlas i ugn och siktas till fraktion 2-6 mm.
Emballage	Bulk, 1000 kg BigBag, 20 kg säck (48 per helpall).
Miljö	Vid hantering rekommenderas andningsskydd med partikelfilter P3.



PRODUKTDATABLAD

BARA LERA 2-6

FYSIKALISKA EGENSKAPER	
Fraktion	Lergranulat
Kornstorlek	2-6 mm
Bulkdensitet	1100-1350 kg/m ³

BIOLOGISKA EGENSKAPER	
Ogräsfrö	0-(2) nr/m ²
Skadliga nematoder	0 nr/100 ml

KEMISK MINERALSAMMANSÄTTNING	
Illit	35 %
Smektit och vermikulit	25 %
Kvarts	20 %
Feltspat	10 %
Kaolin	5 %
Glimmer och goethit	5 %

TUNGMETALLER	
Cr	41 - 49 mg/kg
Ni	28 - 73 mg/kg
Cu	22 - 52 mg/kg
Zn	73 - 139 mg/kg
As	6,1 - 9,6 mg/kg
Cd	0,11 - 0,35 mg/kg
Hg	0,03 - 0,5 mg/kg
Pb	17 - 25 mg/kg

KEMISKA EGENSKAPER	
CEC	20 - 25 meq/100g
P-fixering	90-98 %
H ₂ S	No reaction
Dioxin (PCDD)(PCDF)	0,3 ng
P-AL	3 - 14mg/100g
Na	0,3 - 0,8 mmol/l
Mn	0,1 - 0,5 µmol/l
Cl	0,3 - 1,3 µmol/l
B	<1 - 4,2 µmol/l

SAMMANSÄTTNING AV CEC AND AEC	
Ca ²⁺	
Mg ²⁺	
NH ₄ ⁺	
K	
NO ₃	
SO ₄ ²⁻	
PO ₄ ³⁻	

